
# Technisches Merkblatt

# GLASVLIES P 190 G



**Art.-Nr.: 402936 Stand: 05.2026**

Glasfaservlies mit weiß pigmentierter Bindemittelimprägnierung und hoher Lichtbrechung zur optischen Kaschierung unschöner Oberflächen. RELIUS GLASVLIES PIGMENTIERT 190 G eignet sich bestens zur Egalisierung ungleichmäßig glatter Untergründe sowie zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen. RELIUS GLASVLIES PIGMENTIERT 190 G ist unquellbar, dimensionsstabil, diffusionsfähig sowie rissüberbrückend und ein ideales Trägermaterial für nachfolgende Beschichtungen.




Verarbeitung innen | Rollenbe-wegung nach unten | Überlappung von max. 5 cm oder auf Stoss | Überarbeitb ar nach ca. 12 Std. | Werkzeug-reinigung mit Wasser | Verarbeitungs-temperatur nicht unter +5°C | Lagerung kühl, trocken und frostfrei

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| **Anwendungsgebiete** | • Innen universell einsetzbar<br>• Risssanierung als Anstricharmierung<br>• Rissprävention gemäß VOB DIN 18363 Abs. 3.2.1 |
| **Flächengewicht** | Ca. 190 g/m² |
| **Farbton** | Weiß |
| **Rollenmaße** | 1 x 50 m |
| **Verbrauch Gewebe** | Ca. 1,05 m²/ m² |
| **Verbrauch Kleber** | Ca. 350 ml / m² |
| **Verarbeitungstemperatur** | Nicht unter + 5°C verarbeiten (Luft- und Objekttemperatur).<br><br>Um eine gute Verfilmung und maximale Klebefestigkeit zu erreichen, ist eine Untergrund- und Raumtemperatur zwischen +15°C und 25°C ideal. |
| **Trockenzeiten**<br><br>(20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit) | Überstreichbar: nach ca. 12 Stunden<br><br>Für gleichmäßige Trocknung bei Raumtemperatur sorgen. Zugluft vermeiden. Überarbeitbar in der Regel nach Trocknung über Nacht. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten. |
| **Lagerung** | Trocken, kühl und stehend in geschlossenen Räumen lagern |

**Untergrundvorbehandlung:**

**Untergrund und Anstrichaufbau:**

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sowie frei von Salzausblühungen sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Auf Flächen mit stehendem Wasser nicht einsetzen. Baumangelbedingte Risse können nicht dauerhaft überbrückt werden. Des Weiteren bitte auch die gültigen Merkblätter/Fachregeln des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, berücksichtigen.



RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen / Germany · T +49 (0) 8331 103-0 · info@relius.de · www.relius.de

**Untergrundvorbehandlung:**

Die Untergründe, wie luftgetrockneter Putz P II, P III und P IV, Bauplatten, Gipskarton und Beton müssen sauber, tragfähig, eben und trocken sein. Raue Flächen und Unebenheiten sind mit RELIUS Spachtelmassen auszugleichen. Fest haftende Dispersionsanstriche trocken anschleifen. Leim- oder Kalkfarben, nicht tragende Dispersionsanstriche, alte Tapeten etc. müssen restlos entfernt werden. Stark saugende oder sandende Flächen sowie Dispersionsfarben mit RELIUS Grundierungen grundieren.

**Vor der Verarbeitung prüfen:**

Die Wandbekleidung vor dem Verkleben prüfen. Beanstandungen nach Verklebung von mehr als 8 Bahnen können nicht anerkannt werden.

RELIUS GLASVLIES P 190 G in Bahnen, mit einer Zugabe von ca. 10 cm für das Beschneiden entlang der Decke und Fußleiste, zuschneiden.

Verklebung mit Kleberauftrag auf die Wand (Wandklebetechnik):

Auf den entsprechend vorbehandelten Untergrund geeigneten RELIUS Vlies -/ Gewebekleber gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. RELIUS GLASVLIES P 190 G von der Rolle oder als Zuschnitt in den noch nassen Kleber falten und blasenfrei einbetten. Die Bahnen auf Stoß nahtlos zusammenfügen.

Achtung: Zur Vermeidung von Strukturunterschieden nicht gestürzt oder seitenverkehrt verkleben.

**Schlussbeschichtung:**

Nach ausreichender Trocknung, in der Regel über Nacht, mit den bewährten RELIUS Innendispersionen, ausführen.

**CE-Kennzeichnung:**

CE
26
RELIUS Farbenwerke GmbH
Heimertinger Str.10 · D-87700 Memmingen
Nr. 402936 - 80
EN15102:2007+A1:2011
Dekorative Wandbekleidung in Rollenform
Die Leistungserklärung ist unter www.relius.de elektronisch abrufbar.

**Hinweise:**

Die Glaspartikel sind bestmöglich in das Vlies eingebunden. Beim Schneiden des Vlieses können jedoch Kleinstmengen freigesetzt werden. Dies kann bei sensiblen Personen zu Juckreiz führen, der jedoch nach der Reinigung schnell abklingen. Im Bedarfsfall sind entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. Nach der Beschichtung werden keine Fasern mehr freigesetzt.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.



RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen / Germany · T +49 (0) 8331 103-0 · info@relius.de · www.relius.de