


# Technisches Merkblatt

## ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT EASY GLUE 130 G



Feines Glasfaservlies mit weiß pigmentierter Bindemittelprägnierung sowie wasseraktivierbarem Kleber. Das Vlies eignet sich bestens zur Egalisierung ungleichmäßig glatter Untergründe sowie zur Überbrückung von Schwund- und Trocknungsrisse. Besonders geeignet für die rationelle Verarbeitung im Objektbereich. RELIUS ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT EASY GLUE 130 G ist unquellbar, dimensionsstabil, diffusionsfähig sowie rissüberbrückend und ein ideales Trägermaterial für nachfolgende Beschichtungen.

Art.-Nr. 314113

TECHNISCHE DATEN	
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innen universell einsetzbar</li> <li>Rissanierung als Anstricharmierung</li> <li>Rissprävention gemäß VOB DIN 18363 Abs. 3.2.1</li> </ul>
<b>Flächengewicht</b>	Ca. 160 g/m <sup>2</sup> (incl. Kleber)
<b>Baustoffklasse DIN 4102</b>	B1, schwer entflammbar
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Rollenmaße</b>	1 x 25 m
<b>Verbrauch Gewebe</b>	Ca. 1,05 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 5°C verarbeiten (Luft- und Objekttemperatur).  Um eine gute Verfilmung und maximale Klebefestigkeit zu erreichen, ist eine Untergrund- und Raumtemperatur zwischen +15°C und 25°C ideal.
<b>Trockenzeiten (20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	Überstreichbar: nach ca. 18 Stunden  Für gleichmäßige Trocknung bei Raumtemperatur sorgen. Zugluft vermeiden. Überarbeitbar in der Regel nach Trocknung über Nacht. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten.
<b>Lagerung</b>	Trocken und stehend

### Untergrundvorbehandlung:

#### Untergrund und Anstrichaufbau:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sowie frei von Salzausblühungen sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Auf Flächen mit stehendem Wasser nicht einsetzen. Baumangelbedingte Risse können nicht dauerhaft überbrückt werden. Des Weiteren bitte auch die gültigen Technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, berücksichtigen.

### Untergrundvorbehandlung:

Die Untergründe, wie luftgetrockneter Putz P II, P III und P IV, Bauplatten, Gipskarton und Beton müssen sauber, tragfähig, eben und trocken sein. Raue Flächen und Unebenheiten sind mit RELIUS Füll- und Planspachtel FP 60 oder RELIUS Handspachtel Fein auszugleichen. Fest haftende Dispersionsanstriche trocken anschleifen. Leim- oder Kalkfarben, nicht tragende Dispersionsanstriche, alte Tapeten etc. müssen restlos entfernt werden. Stark saugende oder sandende Flächen sowie Dispersionsfarben mit RELIUS Tiefgrund E.L.F. farblos und weiß grundieren.

### Vor der Verarbeitung prüfen:

Die Wandbekleidung vor dem Verkleben prüfen. Beanstandungen nach Verklebung von mehr als 8 Bahnen können nicht anerkannt werden.

### Verarbeitung

RELIUS ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT EASY GLUE 130 G in Bahnen, mit einer Zugabe von 5-10 cm für das Beschneiden entlang der Decke und Fußboden, zuschneiden.

Das Vlies gleichmäßig durch die mit kaltem, klarem Leitungswasser befüllte Tauchwanne ziehen. Die Bahnen im 2/3-, 1/3-Verfahren zusammenlegen und weichen lassen. Die Weichzeit beträgt ca. 2 – 3 Minuten, bei der Verarbeitung auf kritischen

Untergründen, z.B. Decken und Außenecken bis zu 10 Minuten. Während der Verlegung kann das Gewebe problemlos korrigiert werden. Die Bahnen mittels Kunststoff-Tapezierspachtel falten- und blasenfrei andrücken. Die Verlegung des Wandbelags erfolgt immer auf Stoß. In gewissen Bereichen (z.B. Tür- oder Fenstersturz) kann ein Doppelnahtschnitt erforderlich sein. Nach ca. 15 Minuten sollten Korrekturen abgeschlossen sein.

Achtung: Zur Vermeidung von Strukturunterschieden nicht gestürzt oder seitenverkehrt verkleben.

**Schlussbeschichtung:**

Nach ausreichender Trocknung, in der Regel über Nacht, mit den bewährten RELIUS Innenfarben ausführen.


**Baustoffklasse:**

RELIUS ANSTRICHVLIES PIGMENTIERT EASY GLUE 130 G ist bei Verwendung als Wandbekleidung im Innenbereich – aufgeklebt mit dem enthaltenen wasseraktivierbaren Kleber auf in der Praxis üblichem nicht brennbaren Untergrund, wie z.B. auf massiven mineralischen Baustoffen oder auf Gipskartonplatten und ggfs. anschließender Beschichtung mit den RELIUS Wandfarben nach DIN EN 13300 (Verbrauch: bis ca. 330 ml/m<sup>2</sup>) – ein schwer entflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1.

Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02/III-091, MFPA Leipzig GmbH.

**Hinweise:**

Die Glaspartikel sind bestmöglich in das Vlies eingebunden. Beim Schneiden des Vlieses können jedoch Kleinstmengen freigesetzt werden. Dies kann bei sensiblen Personen zu Juckreiz führen, der jedoch nach der Reinigung schnell abklingen. Im Bedarfsfall sind entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. Nach der Beschichtung werden keine Fasern mehr freigesetzt.

 1020
RELIUS Farbenwerke GmbH Heimertinger Str. 10 D-87700 Memmingen
CZ00012661 / ATU45090501
<b>EN 15102 : 2007+A1:2011</b>



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.