

# Technisches Merkblatt

## HALLTEX PIGMENT EASY GLUE



Wandbekleidung aus Glasgewebe mit weiß pigmentierter Bindemittelprägnierung und wasseraktivierbarem Kleber. Im Zusammenhang mit speziellen Beschichtungssystemen ergibt die Wandbekleidung äußerst strapazierfähige, stoß- und schlagfeste Wandoberflächen. Die Gewebe RELIUS HALLTEX PIGMENT EASY GLUE bieten für alle Objekte ein charakteristisches, optisch sehr ansprechendes Erscheinungsbild und eignen sich besonders für die rationelle Verarbeitung im Objektbereich wie z.B. Klinikbau, Verwaltungsbauten, Schulen, Universitäten, Kommunalbauten, Hotels, Büros und Wohnbauten. Die Gewebe sind mit dem Öko-Tex-Label ausgezeichnet. Dies gewährleistet, dass keine gesundheits- oder umweltschädlichen Stoffe im Gewebe enthalten sind. Zudem sind diese schwer entflammbar und entsprechen der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102. Durch die weiße Pigmentierung ist bei matten und seidenglänzenden Anstrichen in der Regel ein Anstrich ausreichend.

Art.-Nr. 273220

TECHNISCHE DATEN	
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innen und Außen universell einsetzbar</li> <li>• Rissanierung als Anstricharmierung</li> <li>• Rissprävention gemäß VOB DIN 18363 Abs. 3.2.1</li> </ul>
<b>Flächengewicht</b>	Ca. 200–245g/m <sup>2</sup> incl. Kleber, je nach Gewebetyp
<b>Baustoffklasse DIN 4102</b>	B1, schwer entflammbar
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Rollenmaße</b>	1 x 25 m
<b>Verbrauch Gewebe</b>	Ca. 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 5°C verarbeiten (Luft- und Objekttemperatur).  Um eine gute Verfilmung und maximale Klebefestigkeit zu erreichen, ist eine Untergrund- und Raumtemperatur zwischen +15°C und 25°C ideal.
<b>Trockenzeiten</b> (20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit)	Überstreichbar: nach ca. 18 Stunden  Für gleichmäßige Trocknung bei Raumtemperatur sorgen. Zugluft vermeiden. Überarbeitbar in der Regel nach Trocknung über Nacht. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten.
<b>Gewebetypen</b>	1000E grob 1009E Doppelkette 1013E mittel
<b>Lagerung</b>	Trocken und stehend

### Untergrundvorbehandlung:

#### Untergrund und Anstrichaufbau:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sowie frei von Salzausblühungen sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Baumangelbedingte Risse können nicht dauerhaft überbrückt werden. Des Weiteren bitte auch die gültigen Technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, berücksichtigen.

### Untergrundvorbehandlung:

Die Untergründe, wie luftgetrockneter Putz PII, PIII und PIV, Bauplatten, Gipskarton und Beton müssen sauber, tragfähig, eben und trocken sein. Raue Flächen und Unebenheiten mit RELIUS Füll- und Planspachtel FP 60 oder RELIUS Handspachtel Fein ausgleichen. Fest haftende Dispersionsanstriche trocken anschleifen. Leim- oder Kalkfarben, nicht tragende Dispersionsanstriche, alte Tapeten etc. restlos entfernen. Stark saugende oder sandende Flächen sowie Dispersionsfarben mit RELIUS Tiefgrund E.L.F., farblos oder weiß grundieren.

### Vor der Verarbeitung prüfen:

Die RELIUS HALLTEX Glasgewebe unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Produktionsbedingte Webfehler (max. 3 pro Rolle) sind zulässig. Sie sind markiert und werden durch Längenzugabe (+0,5m<sup>2</sup>/Fehler) ausgeglichen. Beanstandungen

nach der Verklebung können nicht anerkannt werden. Nur Rollen einer Charge auf zusammenhängenden Flächen verarbeiten.

**Verarbeitung:**

RELIUS HALLTEX PIGMENT EASY GLUE in Bahnen, mit einer Zugabe (Länge der Bahnen = Wandhöhe + 10 cm) für das Beschneiden entlang der Decke und Fußleiste, zuschneiden.

Das Gewebe gleichmäßig durch die mit kaltem, klarem Leitungswasser befüllte Halltex Tauchwanne ziehen. Die Bahnen im 2/3-, 1/3-Verfahren zusammenlegen (nicht stark knicken) und ca. 5 Minuten weichen lassen. Beim Verkleben von Außenecken ist auf eine längere Weichzeit (ca. 10-12 Minuten) zu beachten.

Hinweis: Die Wasserabstreichlippe muss einwandfrei funktionieren, da übermäßiger Wassereintrag in das Gewebe die Klebfähigkeit verringert.

Zugeschnittene Bahnen umgestürzt, in der Reihenfolge wie von der Rolle geschnitten, verarbeiten.

Die Bahnen mit einer Gummirolle oder einem Gewebespachtel falten- und blasenfrei andrücken. Während der Verlegung kann das Gewebe problemlos korrigiert werden. Korrekturen sollten nach max. 15 Minuten abgeschlossen sein.

Mit einem geeigneten Cuttermesser die Bahnen an Decke und Fußleiste entlang des Beschneidelineals sofort beschneiden. Die Verlegung des Wandbelags erfolgt immer auf Stoß. In der Fläche erfolgt der Doppelnachtschnitt. Räume nach dem Verkleben gut durchlüften.

Nach ausreichender Trocknung, in der Regel über Nacht, kann die Schlussbeschichtung mit den bewährten RELIUS Innendispersions- oder Latexfarben ausgeführt werden. In der Regel ist ein Anstrich ausreichend. Bei intensiven, brillanten oder glänzenden Anstrichen kann ein zusätzlicher Anstrich erforderlich sein, um eine gleichmäßige und wolkenfreie Oberflächenoptik zu erzielen.


**Baustoffklasse:**

RELIUS HALLTEX PIGMENT EASY GLUE ist bei Verwendung als Wandbekleidung im Innenbereich – aufgeklebt mit dem enthaltenen wasseraktivierbaren Kleber auf in der Praxis üblichem nicht brennbarem Untergrund, wie z.B. auf massiven mineralischen Baustoffen oder auf Gipskartonplatten und ggfs. anschließender Beschichtung mit den RELIUS Wandfarben nach DIN EN 13300 (Verbrauch: bis ca. 330 ml/m<sup>2</sup>) – ein schwer entflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1.

Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02/III-091, MFPA Leipzig GmbH.

**Hinweise:**

Die Glaspartikel sind bestmöglich in das Vlies eingebunden. Beim Schneiden des Vlieses können jedoch Kleinstmengen freigesetzt werden. Dies kann bei sensiblen Personen zu Juckreiz führen, der jedoch nach der Reinigung schnell abklingen. Im Bedarfsfall sind entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. Nach der Beschichtung werden keine Fasern mehr freigesetzt.

 1020
RELIUS Farbenwerke GmbH Heimerlinger Str. 10 D-87700 Memmingen
CZ00012661 / ATU45090501
<b>EN 15102 : 2007+A1:2011</b>



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.