

Scheda tecnica

HYDRO-PU FLIESENLACK



Vernice speciale PU a base d'acqua, quasi inodore e opaca, per l'impermeabilizzazione di piastrelle da parete di bagno, WC e cucina. HYDRO-PU FLIESENLACK è facile da lavorare, ha un'elevata capacità coprente e un'ottima capacità di distensione. Inoltre il prodotto aderisce molto bene alle piastrelle e non richiede una particolare mano di fondo. Asciugatura rapida, elevata resistenza antiurto e antigraffio, estremamente resistente. Per interni.

Codice articolo 357648

DATI TECNICI	
Densità / peso spec.	Bianco: 1,24 g/cm ³ Living Colours: 1,20 – 1,30 g/cm ³
Contenuto di COV	Valore limite UE per il prodotto (Cat A/d): 130g/l Questo prodotto contiene un massimo di: 130 g/l.
Contenuto di corpo solido	Ca. 48%
Base legante	Emulsione ibrida di poliuretano-acrilico
Grado di brillantezza	Opaco
Composizione conforme alla Direttiva VdL Materiali di rivestimento	Emulsione acquosa acrilica-poliuretanic, biossido di titanio, acido silicico, glicole, additivi per superficie, addensante a base di poliuretano, agente umettante. Contiene i seguenti conservanti: benzisotiazolinone e metilisotiazolinone.
Lavorazione	Pennello, rullo, a spruzzo.
Lavorazione airless	Ugello: 0,010 - 0,012 inch Pressione di spruzzo: 100-150 bar Diluizione: secondo necessità Non inalare l'aerosol (nebbie che si sviluppano dallo spruzzo). Rispettare le usuali misure di sicurezza.
Temperatura di lavorazione	Lavorare a temperature (di aria e superficie) non inferiori a + 7°C. Non lavorare con elevata umidità dell'aria.
Tempi di asciugatura (20°C / 65% di umidità relativa dell'aria)	<ul style="list-style-type: none"> Fuori polvere dopo ca. 1 ora Asciutta dopo ca. 3 ore Riverniciabile dopo ca. 6 - 8 ore Indurimento completo dopo circa 5 giorni <p>Il rivestimento indurisce per effetto dell'evaporazione dell'acqua. L'elevato spessore degli strati bagnati, le temperature basse e l'elevata umidità dell'aria prolungano i tempi di asciugatura.</p>
Consumo (per mano)	Ca. 80-100 ml/m ² Valore indicativo da non interpretare in modo assoluto, poiché ogni superficie possiede caratteristiche diverse che influiscono sul consumo. Per un calcolo esatto le quantità di consumo vanno valutate eseguendo una mano di prova.
Diluizione	Secondo necessità con acqua.
Pulitura degli attrezzi	Lavare con acqua subito dopo l'uso
Confezione	0,75 l, 2,5 l
Colori	Standard: bianco Sfumabile con RELIUS Living Colours Tutti i colori sono mescolabili tra loro.
Conservazione	<ul style="list-style-type: none"> Luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo Non superare la max. temperatura di conservazione di 25°C Tenere ben chiuse le confezioni aperte e utilizzare in tempi rapidi il prodotto. In caso di temperature più basse tenere il materiale a ca. 20°C prima della lavorazione (acclimatare)
Contrassegno di pericolo	Vedi scheda dati di sicurezza
Codice del prodotto	BSW20

Pretrattamento

Il sottofondo deve essere rigido, pulito, asciutto, privo di grasso, cera, silicone e polvere (vedi VOB, Parte C, DIN 18363, in particolare 3.1.1). Rimuovere i residui di calcare con un detergente a base di acido citrico, quindi risciacquare. Pulire accuratamente le fughe intatte con carta abrasiva. Riempire con stucco impermeabile all'acqua le fughe rotte e che presentano crepe, quindi levigare. Rimuovere i residui di silicone con un prodotto per la rimozione del silicone. Per le piastrelle già verniciate occorre verificare l'idoneità della superficie all'applicazione di mani di vernice e abraderne gli strati vecchi. Eliminare gli strati di vernice vecchi non compatti (con strumento meccanico o con mezzi decapanti idonei). Rimuovere a fondo ogni residuo di decapaggio. Tra i singoli rivestimenti va eseguita una lieve carteggiatura opacizzante intermedia. Data l'ampia varietà di piastrelle in ceramica e gres porcellanato si consiglia di verificare anticipatamente l'aderenza. In caso di problemi tecnici nell'utilizzo contattare il servizio di consulenza tecnica.

Sottofondi

Piastrelle da parete in ceramica e gres porcellanato in ambienti interni

Mano di fondo

1x RELIUS HYDRO-PU FLIESENLACK

Ultima mano

1-2x RELIUS HYDRO-PU FLIESENLACK

Generale

Pulizia delle superfici esclusivamente con detersivi di uso comune, da utilizzare diluiti e per un breve lasso di tempo. Non utilizzare detersivi abrasivi. Evitare il contatto con indumenti che potrebbero stingere, tinture per tessuti e capelli e cosmetici. Evitare il contatto prolungato con alimenti, come frutta, verdura, caffè, ketchup e senape. Evitare l'accumulo di acqua stagnante e il contatto prolungato con urina.

Avvertenze

Utilizzare esclusivamente in maniera conforme alla destinazione. Provvedere a un'adeguata ventilazione durante e dopo la lavorazione in ambienti interni. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non inalare le nebbie che si sviluppano dallo spruzzo. In caso di contatto con occhi e pelle lavare immediatamente con acqua. Non disperdere nella canalizzazione, nelle acque o nel suolo. Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'uso. Rispettare le misure di sicurezza generalmente applicate.

Smaltimento

Sono riciclabili solo i contenitori vuoti. Smaltire i resti di materiale secco come colori/vernici indurite e i resti fluidi contenenti sostanze tossiche di colori/vernici a base d'acqua presso un centro preposto per la raccolta di colori/vernici vecchie secondo il Nr. EAK 080112.

Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la molteplicità di fattori che possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire personalmente verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto per una concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i rapporti, i pesi, ecc. contenuti nel presente documento hanno uno scopo puramente informativo; possono essere modificati senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il destinatario dei nostri prodotti ha l'obbligo di rispettare eventuali diritti di proprietà, disposizioni e normative vigenti. La stampa del presente documento sostituisce tutti i precedenti fogli tecnici.