

Scheda tecnica

SILAT CONTACT FEIN



Pittura di fondo pigmentata in bianco, senza conservanti e ponte di aderenza per sottofondi critici e non completamente silicizzati secondo la norma DIN 18363, par. 2.4.1. Con eccellenti proprietà consolidanti, di aderenza e di diffusività al vapore acqueo. Priva di solventi e plasticizzanti, a basse emissioni e inodore. RELIUS SILAT CONTACT FEIN è facile da lavorare e applicare ed è la mano di fondo ideale per tutte le verniciature successive con le pitture per interni RELIUS Silat Innenfarben.

N. art. 273926

DATI TECNICI	
Densità/peso specifico	1,33 g/cm ³
VOC	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/g): 30 g/l. Questo prodotto contiene max: < 1 g/l.
Composizione secondo la direttiva VdL (Associazione tedesca dell'industria delle vernici) per prodotti vernicianti ad uso edilizio	Silicato di potassio, dispersione di polimeri, pigmento bianco, materiali di riempimento a base di silicati, acqua, additivi
Indici ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Priva di solventi • Priva di plasticizzanti • Inodore • A basse emissioni • Idrodiluibile • Senza conservanti • Esente da APEO
Applicazione	Pennello e rullo
Temperatura di applicazione	Non utilizzare a temperature inferiori ai + 8°C (temperatura dell'aria e del supporto).
Tempo di essiccazione (20°C / 65% umidità rel. dell'aria)	<ul style="list-style-type: none"> • Sovraverniciabile dopo circa 12 ore • Silicizzazione definitiva dopo circa 4-5 giorni <p>Il rivestimento indurisce per effetto dell'evaporazione dell'acqua. In presenza di temperature basse e di un tasso di umidità dell'aria maggiore, i tempi si allungano. Anche il rivestimento già indurito in superficie può nuovamente ammorbidirsi per effetto dell'umidità.</p>
Consumo (per mano)	<p>Circa 130 - 170 ml/m² per mano</p> <p>Si tratta di un valore puramente indicativo e non vincolante dato che ogni superficie presenta caratteristiche diverse che influiscono sul consumo. Per calcolare esattamente la quantità necessaria, effettuare un'applicazione di prova.</p>
Diluizione	Al bisogno, con acqua
Pulizia strumenti di lavoro	Pulire con acqua subito dopo l'utilizzo.
Colori	Standard: bianco Living Colours 2.0: > 10.000 colori
Colorazione	RELIUS Living Colours
Formato confezione	3l, 12,5l
Conservazione	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. • Non superare la temperatura massima di conservazione di 25°C. • Tenere ben chiuse le confezioni rotte e utilizzare in tempi rapidi il prodotto. • In caso di temperature più basse, conservare il materiale a circa 20°C prima dell'applicazione (acclimatazione).

Classe di pericolosità	Vedere la scheda di sicurezza in vigore.
Codice prodotto	BSW40

Sottofondo e ciclo di verniciatura:

La superficie d'applicazione deve essere compatta, pulita, asciutta e priva di grassi, cere, siliconi e polveri (vedere VOB, parte C, DIN 18363, in particolare il punto 3.1.1). Fare riferimento inoltre alle specifiche tecniche fornite dal "Bundesausschuß für Farbe und Sachwertschutz (BFS)" – Commissione Tedesca Vernici e Protezione dei Beni – 60528 Francoforte (Germania).

Tipi di supporto:

Vecchi intonaci e pitture a base di resina sintetica che non costituiscono un supporto completamente silicizzato, intonaci a base di gesso, pannelli in cartongesso naturale o stuccato, carte da parati "ingrain", impresse a stampo ecc.

Mano di fondo:

Applicare una mano con RELIUS SILAT CONTACT FEIN. Successivamente va osservato un tempo di essiccazione di almeno 12 ore.

Mano di finitura:

Con le collaudate pitture per interni RELIUS SILAT Innenfarben bianche o colorate.

Indicazioni:

Durante e dopo la lavorazione in ambienti chiusi, assicurarsi di areare abbondantemente i locali. Nel caso di verniciatura a spruzzo, fare attenzione a non inalare e respirare gli aerosoli (nube di vernice a spruzzo). Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua pulita. Non mangiare, bere e fumare durante l'uso. Non disperdere i residui nelle fognature, nell'acqua o nel terreno. Impiegare unicamente materiale con lo stesso numero di lotto/produzione per superfici continue. Rispettare le vigenti norme di sicurezza.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di pitture a base acquosa; i residui di materiale essiccato possono essere smaltiti come pitture indurite o rifiuti domestici solidi o come materiali di scarto di cantiere. Smaltire i residui liquidi nei centri di raccolta per vernici usate secondo CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) n. 080112.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, ecc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Questa nuova versione è da intendersi come sostitutiva di tutte le precedenti schede tecniche.