Scheda tecnica

SPRITZSPACHTEL FEIN

Stucco a spruzzo universale pronto all'uso, capace di diffusione, per uniformare in modo rapido ed economico calcestruzzo liscio, preconfezionato e poroso, elementi costruttivi in gesso, pannelli in cartongesso (rivestimento con striscia di rinforzo in carta) e mattoni KS in ambiente interno. RELIUS SPRITZSPACHTEL FEIN è adatto per la stuccatura di superfici complete nell'ambito di lavori di verniciatura o tappezzeria. Questo stucco a spruzzo extra bianco in marmo dolomitico ha un'ottima adesione, un efficace potere riempitivo e un elevato fissaggio; è eccellente da livellare e inodore e si presta bene per qualità di superficie Q2, Q3 e Q4.

N. art. 293947

DATI TECHNICI	
Densità / peso spec.	ca. 1,82 g/cm³
Composizione conforme alla Direttiva VdL Vernici per l'edilizia	Acrilico in dispersione, marmo dolomitico, acqua, additivi. Contiene i seguenti conservanti: benzisothiazolinone e metilisotiazolinone.
Colore	Bianco
Grado di brillantezza	Opaco
Lavorazione	Airless o pompe a vite, ad esempio • Graco Mark V, Mark VII o Mark X • Wagner PC 5/15/25, HC 940, HC 960 • Ugelli: > 535
Spessore strato per fase di lavoro	Max. 3 mm
Temperatura di lavorazione	Lavorare a temperature (di aria e superficie) non inferiori a + 5°C. Non lavorare in presenza di correnti d'aria o elevata umidità dell'aria (>80%). Durante la lavorazione e fino alla completa asciugatura, lo stucco fresco deve essere protetto da disidratazione e gelo.
Tempo di asciugatura (20°C/ 65% di umidità dell'aria)	Ca. 3 ore per ogni mm di spessore strato A seconda di sottofondo, temperatura, umidità dell'aria e ventilazione.
Consumo	Ca. 1,8 kg/m² per ogni mm di spessore strato in presenza di sottofondo liscio Valore indicativo da non interpretare in modo assoluto, poiché ogni superficie possiede caratteristiche diverse che influiscono sul consumo. Per il calcolo esatto della quantità necessaria effettuare una stuccatura di prova.
Colori	Standard: Bianco Non applicabile.
Diluente	Materiale fornito come pronto all'uso
Pulitura degli attrezzi	Pulire con acqua subito dopo l'uso
Dimensione della confezione	25 kg, sacchetto di plastica 25 kg, bidone di plastica
Conservazione	• Luogo asciutto, fresco e senza ruggine • Non superare la max. temperatura di conservazione di 25°C • Tenere ben chiuse le confezioni rotte e utilizzare in tempi rapidi il prodotto • In caso di temperature più basse tenere il materiale a ca. 20°C prima della lavorazione (acclimatare)
Contrassegno di pericolo	Vedi scheda dati di sicurezza
Codice prodotto	BSW20

Pretrattamento del sottofondo:
Sottofondo e ciclo di verniciatura
Il sottofondo deve essere rigido, pulito, asciutto, privo di grasso, cera, silicone e polvere (vedi VOB, Parte C, DIN 18363, in particolare 3.1.1). Fare inoltre riferimento anche ai Fogli Tecnici del BFS (Bundesausschuss für Farbe und Sachwertschutz), 60528 Francoforte.

RELIUS Farbenwerke GmbH • Heimertinger Straße 10 • 87700 Memmingen / Germany • T +49 (0) 8331 103-0 • F +49 (0) 8331 103-277 • www.relius.de

Sottofondi nuovi
Rimuovere le impurità e pulire la superficie. Rimuovere eventuali parti sinterizzate. Non è necessario alcun pretrattamento in caso di sottofondi rigidi e assorbenti in maniera uniforme. Intonaci leggermente farinosi e strati sinterizzati sulla superficie contribuiscono a ridurre l'adesione. Occorre quindi dare una mano di fondo al sottofondo. Questo può avvenire tramite procedura di fluatazione o, nel caso di strati sinterizzati, tramite rimozione meccanica. Correggere i difetti e le asperità maggiori con RELIUS HANDSPACHTEL FEIN.

Sottofondo	Pretrattamento	Mano di fondo
Intonaco nuovo PG I, II, III conforme a DIN 18550 CS II, CS III, CS IV conforme a DIN EN 998-1	Vedi "Pretrattamento del sottofondo" (Fare riferimento al Foglio tecnico BFS Nr. 10)	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC 2.0
Intonaco vecchio PG I, II, III conforme a DIN 18550 CS II, CS III, CS IV conforme a DIN EN 998-1	Dopo l'asciugatura delle zone di intonaco nuovo effettuare la procedura di fluatazione e il lavaggio successivo. (Fare riferimento al Foglio tecnico BFS Nr. 10)	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC 2.0
Intonaci a base di gesso e intonaci pronti di PG IV Stucco a base di gesso	Pulire e rimuovere la polvere (Fare riferimento al Foglio tecnico BFS Nr. 10)	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC 2.0
Pannelli in cartongesso Pannelli da costruzione in gesso	Stuccatura fino alla finitura superficiale richiesta (Q1 - Q4) Rimuovere accumuli di stucco (Fare riferimento al Foglio tecnico BFS Nr. 12)	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC 2.0 In caso di pannelli in cartongesso ingialliti con RELIUS Isoliergrund
Calcestruzzo	Eliminare le impurità usando olio per disarmo, grasso e cera mediante lavaggi con schiuma per fluatazione oppure con getti di vapore. Coprire difetti, pori e cavità con RELIUS HANDSPACHTEL.	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC 2.0
Calcestruzzo poroso	Vedi "Pretrattamento del sottofondo"	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC 2.0

Lavorazione:
RELIUS SPRITZSPACHTEL FEIN è dotato di un dispositivo di spruzzo airless o di una pompa a vite standard. A seconda del grado di assorbenza del sottofondo e della temperatura ambientale occorre spruzzare lo stucco su una superficie sufficientemente ampia per poter raggiungere risultati ottimali e un riempimento equilibrato dopo l'asciugatura. Per ottenere superfici particolarmente lisce si consiglia di ricorrere a RELIUS SPRITZSPACHTEL FEIN in 2 cicli di spruzzatura sottile; dopo ogni fase di lavoro si consiglia di livellare con uno stucco liscio. Ventilare direttamente dopo la posa. Questo è particolarmente importante per ottenere un risultato finale ottimale. Il massimo spessore di strato per ogni fase di lavoro è di ca. 2-3mm. La temperatura del sottofondo e della stanza dev'essere di almeno 5°C. Evitare temperature del sottofondo e dell'ambiente troppo basse, così come umidità relative dell'aria o del sottofondo troppo alte. In caso di necessità usare sistemi di riscaldamento, deumidificatori, ventilatori, ecc. Queste misure devono essere mantenute anche durante l'applicazione e per tutto il processo di asciugatura. In caso di problemi tecnici nell'utilizzo contattare il servizio di consulenza tecnica.

Trattamento finale:
Se lo strato di stucco viene levigato, dopo l'applicazione le superfici devono essere ripulite dalla polvere. Se si effettuano lavori di tappezzeria o verniciatura è necessaria una successiva mano di fondo con RELIUS Tiefgrund E.L.F: incolore o bianca. Dopo una sufficiente asciugatura si può coprire la superficie liscia con rivestimenti per pareti (ad esempio carta da parati RELIUS, tessuto non tessuto RELIUS, tessuto in fibra di vetro RELIUS Halltex) e/o colori in dispersione o in lattice RELIUS.

Avvertenze
Per la lavorazione in ambienti interni, assicurare una sufficiente ventilazione durante e dopo la lavorazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua pulita. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'utilizzo del prodotto. Non disperdere nelle fognature, in acqua o nel suolo. Sulle superfici continue utilizzare esclusivamente materiale con lo stesso numero di lotto.
Utilizzare esclusivamente in maniera conforme. Rispettare le misure di sicurezza. Per le segnalazioni dei rischi e le avvertenze di sicurezza consultare la scheda dei dati di sicurezza.

RELIUS Farbenwerke GmbH • Heimertinger Straße 10 • 87700 Memmingen / Germany • T +49 (0) 8331 103-0 • F +49 (0) 8331 103-277 • www.relius.de

Smaltimento:

Sono riciclabili solo i contenitori vuoti. I rifiuti liquidi possono essere smaltiti come colori a base d'acqua, i rifiuti secchi possono essere smaltiti come colori induriti, rifiuti domestici, o rifiuti da costruzione. Smaltire i rifiuti liquidi presso i punti di raccolta per colori secondo EVC-Nr. 080112.

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la molteplicità di fattori che possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire personalmente verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto per una concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i rapporti, i pesi, ecc. contenuti in questo documento hanno uno scopo puramente informativo; possono essere modificati senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il destinatario dei nostri prodotti ha l'obbligo di rispettare eventuali diritti di proprietà, disposizioni e normative vigenti. La stampa di questo documento sostituisce tutti i precedenti fogli tecnici.

RELIUS Farbenwerke GmbH • Heimertinger Straße 10 • 87700 Memmingen / Germany • T +49 (0) 8331 103-0 • F +49 (0) 8331 103-277 • www.relius.de