

Technisches Merkblatt

SPEED ACRYL



Art.-Nr.: 388675 Stand: 09.2025

RELIUS SPEED ACRYL ist eine plasto-elastische, einkomponentige Fugendichtmasse für den Innen- und Außenbereich, die sich durch schnelle Überstreichbarkeit (bereits nach 10 Minuten) und hohe Verarbeitungsfreundlichkeit auszeichnet. Das Produkt bietet eine ausgezeichnete Haftung auf leicht feuchten und saugenden Untergründen und ist ideal für Fugen mit einer Dehnungsbeanspruchung von bis zu 7,5 %. RELIUS SPEED ACRYL ist lösemittel- und silikonfrei und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von Fensterbänken bis zu Sockelleisten.

TECHNISCHE DATEN	
Dichte / spez. Gewicht	1,65 g/cm ³
Bindemittelbasis	Acrylatdispersion
Maximale zulässige Gesamtverformung (DIN EN ISO 11 600)	max. 7,5%
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Fugendimension	Mindestens 4 mm Maximal 25 mm
Verarbeitung	Kartuschenpistole
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C (Untergrund- und Materialtemperatur)
Verbrauch und Schichtdicke	z. B. Fuge 4 x 6 mm = 24 ml/m Fuge Berechenbar nach der Formel: Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ml/m Fuge Bei Dreiecksfugen verringert sich der Verbrauch auf die halbe Menge Richtwerte bzw. Verbrauchswerte, für die keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Er ist entsprechend DIN 53220 am Objekt zu ermitteln.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Farbtöne	Weiß
Packungsgröße	300 ml-Kartusche
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Trocken, kühl, jedoch frostfrei • Max. Lagertemperatur von +5°C und +25°C sollte nicht überschritten werden • Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten • Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern (akklimatisieren)
Gefahrenkennzeichnung	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt

Besondere Eigenschaften und Beständigkeiten:

Gebrauchsfertige, einkomponentige, schnell überstreichbare, plasto-elastische Dichtmasse für verputzte Untergründe wie Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk etc. im Innen- und Außenbereich. Bei der Verarbeitung im Außenbereich auf möglichst gut trocknende Wetterbedingungen achten und mindestens 60 Minuten ablüften lassen. Die aufgetragene Dichtmasse ist mindestens 5 Stunden vor Regen zu schützen. Nach der Durchhärtung ist RELIUS SPEED ACRYL regenfest.

Vorbereitung der Unterlage:

Die Haftflächen müssen sauber, fest und frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen haftungsstörenden Verunreinigungen sein. Bei stark saugenden Untergründen ist ein Voranstrich (Primer) bestehend aus 1 Teil RELIUS SPEED ACRYL und 2 Teil Wasser vorzunehmen. Bei kritischen Untergründen wird empfohlen, Haftprüfungen vor der Anwendung durchzuführen. Des Weiteren bitte auch die gültigen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS) Nr. 23, 60327 Frankfurt berücksichtigen.

Verarbeitung:

Zur Verarbeitung von RELIUS SPEED ACRYL eignen sich handelsübliche Kartuschenpistolen.

1. Kartusche geschlossen in die Spritze einführen und ca. 2 mm vom Schraubgewinde abschneiden. Danach Düsen Spitze abschneiden, Düse aufsetzen und befestigen.
2. Um eine glatte, sauber begrenzte Fugenabdichtung zu erhalten, empfiehlt es sich, die Fugenränder vor dem Ausspritzen mit Selbstklebeband abzukleben und nach dem Nachglätten sofort wieder abzuziehen.
3. Falls erforderlich, sofort nach dem Auftragen den Dichtstoff mit Wasser glätten (z.B. mit angefeuchtetem Finger, Pinsel oder Spachtel).

Anwendungseinschränkungen:

Nicht geeignet für Unterwasserfugen und nicht für Untergründe aus Teer, Bitumen und Erdreich sowie nicht Marmor- und Natursteinverträglich.

Hinweise:

Während und nach der Verarbeitung in Innenräumen für ausreichende Belüftung sorgen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit klarem Wasser ausspülen. Essen, Trinken und Rauchen ist während des Gebrauchs zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur Material gleicher Produktions- / Chargennummer für durchgehende Flächen verwenden. Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben gemäß EAK-Nr. 080410 entsorgen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.